






SİNTAŞ 2K MS BRİLLANT AKRİLİK VERNİK



Çok amaçlı uygulanabilen iki bileşenli, parlaklığı, kalıcılığı, elastikiyeti, mekanik ve kimyasal direnci yüksek; özellikle, metalik baz kat boyalarda uygulanan, boyada sürekli koruyuculuk ve parlaklık sağlayan bir verniktir.

Ürün ve Katkıları	Sıntaş 2K Akrilik Vernik Sıntaş 2K Akrilik Sertleştirici Sıntaş 2K Universal Tiner Uygulama esnasında hava ve iklim şartları göz önünde bulundurulmalıdır.	
Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Parlaklığı ve parlaklık kalıcılığı mükemmeldir.• Yayılması ve dolgu gücü çok yüksektir.• İki katlı boya sisteminde vernik katı olarak kullanılır.• Fiziksel ve kimyasal direnci çok yüksektir.	
Karışım Oranı (Hacmen) Vernik Sertleştirici Tiner	100 kısım Sintaş 2K Akrilik Vernik 50 kısım Sintaş 2K Akrilik Sertleştirici (normal) (hızlı) (yavaş) 10 kısım Sintaş 2K Universal Tiner (normal) (Hızlı) (yavaş)	
Karışımın Kullanım Ömrü (20°C)	3 - 4 saat	
Uygulama Viskozitesi (DINCUP 4/20°C)	17 - 19 saniye	
Yoğunluk (20 °C, gr/cm3)	0.95	
Üstten Hazneli Tabanca	HVLP 1.3 mm / Konvansiyonel Tabanca 1.3 - 1.4 mm	
Alttan Hazneli Tabanca	Konvansiyonel Tabanca 1.6 - 1.8 mm	
Hava Basıncı	HVLP 2.5 - 3.5 bar / Konvansiyonel Tabanca 4 bar	
Uygulama Katları	2 kat	
Kuru Film Kalınlığı	50 - 60 mikron	

Ön Buharlařma Süresi	5-10 dakika	
Kuruma Süresi (20°C) (60°C)	8 saat 30 dakika	
Boyanabilen Alan	2 kat uygulandıđında 1 litre inceltilmemiş vernik ile 8-10 m2 alan boyanabilir.	
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklıđında.	
Sađlık ve Güvenlik Esasları	Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sađlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.	
Sembol Tehlike Sınıfı	Xn, F+ H2	
Tehlike Uyarıları R	10 - 33 - 20 / 21 / 22	
Güvenlik Uyarıları S	16 - 20 / 21 / 23 / 38	
Ambalaj	15 Kg., 3 Lt, 1 Lt. ve 0.5 Lt.'lik ambalajlarda satıřa sunulmaktadır.	