




SİNTAŞ YOL ÇİZGİ BOYASI



Klorkauçuk ve alkid reçine esaslı bir boyadır. Sintaş Yol Çizgi Boyası hızlı kuruyan, fiziksel ve kimyasal mukavemeti yüksek filmler oluşturur. TS 604 Uygun olarak formüle edilmiştir.

Renk	Beyaz ve isteğe göre renk seçenekleri yapılabilir.	
Uygulama Alanı	Beton veya asfalt kaplı yol yüzeylerine trafik işaretlerinin çizilmesinde, durak ve park yerlerinin, yaya geçitlerinin işaretlenmesinde ve çeşitli trafik levhalarının boyanmasında kullanılır.	
Fiziksel Özellikler: Yoğunluk (20 °C, gr/cm ³)	1.78 - 1.82	
Katı (Ağırlıkça, %)	66 - 68	
Tiner	Sintaş Yol Çizgi Tineri	
Kuruma Süresi (20°C'de): Toz Kuruması Dokunma Kuruması Tam Kuruma	30 - 35 dakika 2 - 3 saat 7 gün	
İncelme Oranı	Fırça ve rulo tatbikatları için : %5 Püskürtme tatbikatları için : %20	
Boyanabilen Alan	TS 604'te belirtilen 305 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1 lt ile 1 - 1.5 m ² alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç)	
Uygulama Metodu	Tatbik edilecek yüzeylerin süpürülerek mümkün olduğunca temizlenmesi, eski boyalardan arındırılması ve zeminin kuru olması gerekmektedir. Sintaş Yol Çizgi Boyası, fırça rulo veya otomatik yol çizgi makineleri ile doğrudan zemine uygulanır.	
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığında.	
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeni ile atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.	
Sağlık ve Güvenlik Esasları	Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.	
Sembol Tehlike Sınıfı	Xn, F+ H2	
Tehlike Uyarıları R	11	

Güvenlik Uyarıları S

6 - 20 / 21 - 23 - 38



Ambalaj

20 Kg.'lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.